



## RESEARCH OF INFLUENCE OF STRUCTURE ON PROPERTIES PLUSH JERSEY OF CHILDREN'S CLOTHING

G. I. Makhmudova, M.S.Karataev, G.D. Kairanbekov, Beisenbayeva Sh., Arubek A., Kuchkarbaev R.U.<sup>1</sup>

*South-Kazakhstan State University named after M. Auezov, Kazakhstan*

<sup>1</sup>*Turin polytechnic university in Tashkent*

*e-mail: maxmudova1974@mai.ru*

### Abstract

The article presents the main results of the study the effect of the basic structure of the weave on the physico-mechanical properties of knitted teddy. Found that the introduction of the basic weave structure vysokoorintirovannyh direction stretching elements stretch reduce the length and width, and decreases the surface density increases strength knitwear

Among the main properties defining its the stability tensile properties, shrinkage, rigidity, irreversible and reversible deformations are. It is established that introduction to structure of jersey of jacquard and press loops and change of their quantity in a rapport of an interlacing increases a the stability of plush knitted jersey.

*Key words: shape stability, plush knit, yarn elasticity, strength, surface dens*

## ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ НА СВОЙСТВА ПЛЮШЕВОГО ТРИКОТАЖА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Г.И Махмудова., М.С. Каратаев, Г.Д. Кайранбеков, Бейсенбаева Ш.К., Арубек А., Кучкарбаев Р.У.<sup>1</sup>

*Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Казахстан*

<sup>1</sup>*Туринский политехнический университет в г. Ташкенте*

*e-mail: maxmudova1974@mai.ru*

### Аннотация

В статье изложены основные результаты исследования влияния структуры базисного переплетения на физико-механические свойства плюшевого трикотажа. Установлено, что введения в структуру базового переплетения высокоориентированных в направлении растяжения элементов уменьшают растяжимость по длине и по ширине, снижает поверхностную плотность, увеличивает прочность трикотажа.

Среди основных свойств определяющих его формоустойчивость являются растяжимость, усадка, жесткость, необратимая и обратимая деформации. Установлено, что введение в структуру трикотажа жаккардовых и прессовых петель и изменение их количества в раппорте переплетения увеличивает формоустойчивость плюшевого трикотажа.

*Ключевые слова: формоустойчивость, плюшевый трикотаж, упругость нитей, прочность, поверхностная плотность*

Проведенные исследования в области изучения необходимо использовать специальные переплетения, формоустойчивости плюшевого трикотажа показали, а так же применять упругие нити, особенно в качестве что для изготовления формоустойчивого трикотажа грунтовой. Упругость нитей оказывает большое

влияние на формоустойчивость трикотажа. Известно, трикотажный плюш, в отличие от тканого, растягивается как по ширине, так и по длине. В некоторых случаях такое свойство трикотажа является его недостатком, особенно, если необходимо получить малорастяжимые изделия, или когда растяжимость отрицательно влияет на их качество. Из работ, посвященных изучению формоустойчивости трикотажа, известно, что среди свойств трикотажа, определяющих его формоустойчивость, наиболее важными являются растяжимость, усадка, жесткость, необратимая и обратимая деформации и т.д. [1].

На формоустойчивость оказывает влияние и структура базового переплетения при выработке плюшевого трикотажа. Одно из необходимых условий повышения формоустойчивости плюшевого трикотажа, снижение его растяжимости, может быть достигнуто введением в структуру трикотажа базового переплетения высокоориентированных в направлении растяжения элементов. При этом, уменьшение растяжимости трикотажа по длине и по ширине может быть достигнуто путем включения в структуру трикотажа жаккардовых и прессовых петель. Полученные образцы плюшевых полотен на базе прессового, жаккардового и комбинированного переплетений испытывались на физико-механические свойства по стандартной методике.

Исследования показали, что изменение количества прессовых и жаккардовых петель в раппорте переплетения плюшевого трикотажа оказывает влияние на физико-механические свойства и параметры трикотажа. При этом важной характеристикой трикотажного полотна является его материалоемкость, которая обусловлена поверхностной плотностью, толщиной и объемной плотностью. Здесь важным критерием материалоемкости традиционно считается поверхностная плотность полотна.

Снижение поверхностной плотности трикотажа в определенных пределах приводит к уменьшению расхода сырья и не опасно для прочностных свойств трикотажа, так как абсолютная величина прочности трикотажных полотен высока, а в процессе эксплуатации изделия подвергаются нагрузкам, не превышающим 20% от разрывных [2,3].

Влияние на гигиенические и теплозащитные свойства полотна определяются поверхностной плотностью. При этом представляется рациональным введение

показателя, который одновременно характеризовал бы и материалоемкость полотна, и его качественные показатели. Этим показателем может являться показатель облепченности структуры трикотажа, в котором, наряду с поверхностной плотностью, учитывается и толщина полотна, что является необходимым, так как достоверно установлена линейная зависимость такого важного показателя гигиенических свойств изделий, особенно верхних, как тепловое сопротивление от толщины трикотажа.

Показатели прочности являются основным критерием оценки механических свойств трикотажных полотен, несмотря на то, что усилия, испытываемые ими в процессах шитья и носки, составляют лишь небольшую часть разрывных усилий. При этом прочность и удлинение трикотажа определяются главным образом структурой самого полотна, т.е. видом переплетения, плотностью вязания, способом и режимами отделки. Большое влияние на механические свойства материалов оказывают структура и свойства формирующих их волокон и нитей. Показатели прочности трикотажа зависят от количества нитей, сопротивляющихся растягивающим усилиям в каждом петельном ряду или столбике, прочности нити и плотности полотна. Значение прочности трикотажа по направлению петельных рядов определяется величиной сопротивления растягивающим усилиям нитей, соединяющих петельные столбики. Отсюда прочность по горизонтали зависит от количества петельных рядов на единицу длины, т.е. плотности по вертикали и количества нитей в каждом ряду.

Разрывные характеристики позволяют оценить предельные механические возможности трикотажа. Однако, в процессе производства при вязании, браковке, влажно-тепловой обработке, раскрое, а также при носке изделий, чередующейся с отдыхом, трикотаж подвергается растяжениям значительно меньше, чем при разрыве. Полная деформация трикотажа при растяжении складывается из трех частей: упругой, эластической и пластической. Испытания на остаточную деформацию проводились по длине (вдоль петельных столбиков) и ширине (вдоль петельных рядов) образца.

Воздухопроницаемость текстильных полотен, которую определяют при постоянном перепаде давлений, в большей степени зависит от пористости, количества и величины открытых пор, а также от толщины изделия. Чем больше пористость материала, тем меньше его

весовое заполнение и выше воздухопроницаемость. На величину воздухопроницаемости влияет не только общее количество пор, но и размеры и формы каждой поры. Чем мельче поры, тем больше трение воздуха о трикотаж и тем меньше воздухопроницаемость трикотажа. В работе была исследована воздухопроницаемость плюшевого трикотажа на базе прессового, жаккардового и комбинированного переплетений.

В период эксплуатации изделий важным является сохранение их линейных размеров под действием влажно-тепловых обработок, т. е. усадка. Усадка трикотажа, как в процессе изготовления изделий, так и при их носке может проявляться в большей или меньшей степени в зависимости от режимов влажно-тепловой обработки полотна в процессе производства, волокнистого состава, структуры трикотажа и напряжений, получаемых им во время вязания. В процессе трикотажного производства в нитях, образующих петли, создаются внутренние напряжения. Эти напряжения возникают ещё в процессе образования нитей, затем в процессах вязания и особенно при крашении и отделке, где трикотаж все время растягивается по длине в мокром состоянии, а затем фиксируется в растянутом виде в сушилках. При отделке на шпанрамах и каландрах трикотаж часто вместо требуемой усадки по длине получает вытяжку. Вытяжка в процессе отделочного производства влияет на дальнейшее поведение полотна при изготовлении изделий и их носке, так как во влажном состоянии волокна растягиваются особенно легко. Усадка в сухом состоянии за счет обратного релаксационного процесса проявляется медленнее, чем под действием влаги и тепла. Молекулы воды проникают между нитями трикотажа, волокнами нитей и молекулярными цепями, ослабляют связи между ними и уменьшают силы их взаимодействия. Ослабление молекулярных связей объясняется тем, что часть сил начинает взаимодействовать с молекулами воды, а не между собой. Тепло усиливает колебательные движения

звеньев молекул, силы упругости уравниваются силами внутреннего трения, и трикотаж приходит в условно-равновесное состояние. Это достигается при влажно-тепловых обработках, после которых полотно должно пройти отлежку. Для получения изделий с более устойчивыми размерами и формой, рекомендуется при запаривании изделий вместо воды применять минеральные масла и парафин, которые уменьшают сопротивление скольжения петель в полотне, что способствует его полной релаксации.

### **Выводы**

В результате исследования выявлено, влияние структуры базисного переплетения на физико-механические свойства плюшевого трикотажа. Среди основных свойств определяющих его формоустойчивость являются растяжимость, усадка, жесткость, необратимая и обратимая деформации. Установлено, что введение в структуру трикотажа жаккардовых и прессовых петель и изменение их количества в раппорте переплетения увеличивает формоустойчивость плюшевого трикотажа.

### **Литература**

1. Махмудова. Г. И., Мукимов М. М. Исследование влияния структур плюшевого трикотажа на базе прессового переплетения на технологические параметры трикотажа // Шелк.- Ташкент, 2000.-№2.-С. 43-45
2. Мукимов М. М., Махмудова Г. И. Исследование потери прочности плюшевой и грунтовой нитей при выработке плюшевого трикотажа. Тезисы Республиканской научно-теоретической конференции. Бухара, 1997.
3. Махмудова Г. И., Мукимов М. М. Исабаев А.Э. Исследование потери прочности плюшевой и грунтовой нитей при выработке плюшевого трикотажа // Сборник научных трудов: тезисы Республиканской научно-теоретической конференции.- Бухара, 1997.-С. 53-55